



TECHNICKÝ LIST

ASO[®]-PG07

Výr. č. 2 02540

Penetrace pod omítku - bílá

Vlastnosti:

- bez obsahu rozpouštědel
- dobrá adheze
- velmi vydatná
- plněná křemičitým pískem
- otevřená difúzi vodní páry
- pro vnější a vnitřní použití
- hotová k přímé aplikaci

Oblasti použití:

ASO-PG07 je adhezni prostředek a penetrační nátěr na následně nanášené omítky na minerální nebo disperzní bázi. Slouží také jako penetrace na sádrokartonové desky a pod hliněné omítky THERMOLUT na silně savých podkladech jako beton, vláknocementové desky atd.

Technické údaje:

Báze: disperze polymeru
Barva: bílá
Specifická hmotnost: 1,54 g/cm³
Doba schnutí: v závislosti na podkladu a vlhkosti, možnost přepracovat nejdříve za 12 hodin
Teplota podkladu při zpracování: teplota objektu a okolního vzduchu by neměla klesnout pod + 5 °C (platí rovněž pro dobu schnutí)
Spotřeba: cca 275 - 300 g/cm² v závislosti na nasákavosti podkladu
Dodávané balení: obsah 6 kg a 12,5 kg

Čištění: v čerstvém stavu vodou
Skladování: bez mrazu, 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu, po otevření obalu ihned spotřebovat

Příprava podkladu:

Je nutno dodržovat požadavky VOB, část C, DIN 18363!

Podklad musí být pevný, suchý a nosný.

Staré vrstvy a nátěry, které nemají požadovanou nosnost, je třeba odstranit.

Silně nasákové podklady je nutno předem napenetrovat přípravkem ASO-PG07 naředěným vodou v poměru 1 : 4.

Zpracování:

ASO-PG07 lze nanášet válečkem nebo natírat štětcem. Následuje-li vytvoření omítky, je třeba sladit barvu penetrace pod omítku s barevným odstínem vrchní vrstvy. Požadovaného barevného odstínu lze dosáhnout použitím tónovacích barev, které jsou běžně k dostání na trhu. Sádrokartonové desky je nutno penetrovat opakovaně - ve 2 pracovních krocích.

Pokyny:

- Neošetřované plochy chránit před působením ASO-PG07.
- Omítky se nanášejí teprve až po důkladném proschnutí penetrace pod omítku.

Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném Bezpečnostním listě dle ES!

GISCODE: ZM-GF01